

DIMENSIONS

FORMAT

Largeur	205	mm
Longueur	2050	mm
Nombre de lames/dalles par paquet	6	
m ² par paquet	2,5215	m ²
Chanfreins	micro	
Épaisseur	9,5	mm
Rainure/langnette	Uniclic	

GARANTIE D'USINE

	METHODE	PARAMETRES	VALEURS Quick-Step
Classe d'usage	EN 13329		Classe 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Organisme accrédité NB0766 EPH Dresden	DOP: QL 0501
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie	20 ans
	Garantie contre les éclaboussures		oui
	Usage commercial	Voir conditions de garantie	5

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	Quick-Step WAARDEN	
Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 4000 cycles	≥ 4000 cycles	
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	AC4	
Résistance aux chocs	EN 13329		IC2	IC2	
Résistance aux rayures	EN 438-2, 25		Charge ≥ 3N	Charge ≥ 5N	
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	25000 cycles	Pas de changement	
Gonflement	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤ 18%	≤ 12%	
Résistance en traction du système ISO 24334		F10,2 côté long	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m	
		Fmax côté long		≥ 1 kN/m	
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m	
		Fmax côté court		≥ 2 kN/m	
Effet du déplacement d'un pied EN 424			Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible	
Arrachement de surface	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50	
Poinçonnement statique	EN 433		poinçonnement rémanent ≤ 0,05 mm	Pas de changement visible	
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1,2	Classe 5	Classe 5	
		Groupe 3	Classe 4	Classe 5	
Aspect général du sol	EN 13329	Différences de hauteur	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm	
		Ouvertures entre lames	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm	
		Déformation dans la longueur	concave	≤ 0,50%	≤ 0,50%
			convexe	≤ 1,00%	≤ 1,00%
		Déformation dans la largeur	concave	≤ 0,15%	≤ 0,15%
			convexe	≤ 0,20%	≤ 0,20%
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
Tenue à la lumière	EN ISO 105 B02	Echelle de bleus	Classe ≥ 6	Classe 8	





LAMINATE

FICHE TECHNIQUE

LARGO

Édition 11.2017

AUTRES DONNEES TECHNIQUES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS Quick-Step
Réduction des bruits d'impacts	ISO 712/2	Sur une sous-couche Quick-Step		$\Delta L_w \approx 19$ dB (selon la sous-couche employée)
Tenue à la cigarette	EN 438-2,30		Classe 4	Classe 5

ENVIRONNEMENT, SANTE & SECURITE

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS Quick-Step
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistatique	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Réaction au Feu	EN 13501-1	Classe		Classe Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12996:2001	m ² K/W		0,051 m ² K/W
Chauffage par le sol		Sur une sous-couche Quick-Step	Voir instructions particulières	Compatible
Résistance à la glissance	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$

CERTIFICATS

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
Singapore Greenlabel	035-098-1422
MI	

