QUICK·STEP FLOOR DESIGNERS PARQUET

Technische fiche

Quick-Step Intenso

Editie 01.2024

LIFETIME WARRANTY DOMESTIC USE

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Algemene data

Paneel	600 x 310 mm
Totale dikte	13 mm
Panelen per pak	4 (2xA & 2xB)
m² per pak	0,744 m²

Paneel opbouw

1. Afwerking	UV uithardende olie			2 lagen
2. Toplaag		PEFC gecontroleerde bronnen	EN 13489	± 2,5 mm
3. Kernplaat		PEFC gecontroleerde bronnen		HDF Mastercore
4. Tegenlaag		PEFC gecontroleerde bronnen	Houtfineer	2 mm
Tand en groef		Lengte		Uniclic
		Breedte		Uniclic

Garantie

Huishoudelijk gebruik	Voorwaarden in elke pak	Levenslang
Uniclic - Multifit verbinding		Levenslang
Commercieel gebruik		5 jaar

Oppervlaktelaag

Houtsoorten	Eik
Afkomst	Europa
Natuurlijke variatie	Hout is een natuurproduct, het uitzicht van het oppervlak kan afwijken van de stalen
Oppervlaktebehandelingen	cf catalogus / website

Sortering

Volgens EN 13489:2002 Vrije Klasse

	Nature	Marquant	Vibrant
	Weergave van het element		
Gezond spinthout	Toegestaan, kleur gebeitst	Toegestaan, kleur gebeitst	Toegestaan, kleur gebeitst
Noten	Kleine noten toegestaan, volledig gevuld	Middelgrote noten toegestaan, half of volledig gevuld	Grote noten toegestaan, half of volledig gevuld
Scheuren	Niet toegestaan	Toegestaan indien gesloten scheur ≤ 1/2 van de plank	Toegestaan onbeperkt
Insluitingen van schors	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Scheur van blikseminslag	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Nerfstructuur	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Gezonde kern	Toegestaan	Toegestaan	Toegestaan
Kleurvariation	Milde natuurlijke variatie	Levendige variatie	Zeer levendige variatie
Stoksporen	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
Medullaire straal	Toegestaan	Toegestaan	Toegestaan
Biologische afbraak	Niet toegestaan	Niet toegestaan	Niet toegestaan
	Niet-zichtbare delen		
	Alle kenmerken zijn toegestaan zonder enige beperking in grootte of hoeveelheid, indien deze de sterkte of slijtvastheid van de parketvloer niet nadelig beïnvloeden		

Installatie			Norm vereisten	
Zwevend		op een Quick-Step ondervloer	cf installatie instructies	
verlijmde installatie		Quick-Step MS polymeer	cf installatie instructies	
Algemeen uitzicht van een gelegde vloer	EN 13489	Hoogteverschil (mm)	≤ 0,20	
		Breedteverschil (mm)	≤ 0,20	
		Schoteling in lengte %	≤ 0,1	
		Schoteling in breedte %	≤ 0,2	
Dimensionele stabiliteit	ISO 24339	Schoteling dwars max %	≤ 0,30	
	Veranderingen 30 - 85 % RH	Schoteling dwars min %	≥ - 0,20	
		Open voegen dwars (mm)	≤ 0,20	
		Open voegen langs (mm)	≤ 0,30	
Vloerverwarming	Gepast	Raadpleeg speciale instructies		

Classificatie eigenschappen				
Slijtweerstand	SIS 923509	Falling sand		800 - 1000
	DIN 68861	S33		100 - 1050
Weerstand tegen vlekken	EN 13442			class 3
CE	EN 14342:2013	Aangemelde instantie	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Op verpakking
UKCA	EN 14342:2013	Goedgekeurde instantie	AB 0321 - Satra UK	DOP: Op verpakking
Bureaustoelen	ISO 4918	Getest met ondervloer		25.000
Slip weerstand	CEN / TS 15676: 2008	Droge Pendulum test	Afhankelijk van de structuur en oppervlaktebehandeling	USRV 37-57
Emissie Formaldehyde	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN / TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Warmteweerstand	EN12664:2001			0,11 m².K / W
Brandklassering	EN 13501-1			Cfl-s1

Ecologische certificaten	
AFFSET	A Frankrijk
PEFC	PEFC / 07-32-37
EPD	Op aanvraag